

FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik® | METAL

SLATE

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

>STRATURI finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 40 µm / 35 µm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 µm;
FROST: Polyurethan 60 µm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **MAT:** Polyester 10 µm;
HIGH COAT: Epoxid 10 µm;
FROST: Epoxid 12 µm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik® METAL SLATE MAT	Novatik® METAL SLATE HIGH COAT	Novatik® METAL SLATE FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 282 mm	1 282 mm	1 282 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 226 mm	1 226 mm	1 226 mm
LĂȚIME TOTALĂ	412 mm	412 mm	412 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI	2,21 module	2,21 module	2,21 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,5 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP UTIL	4,61 kg/mp	4,61 kg/mp	4,61 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 40/35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp sau ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik®
METAL | SLATE MAT



0.5 mm

0.6 mm*

20 30

ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ

20 40

ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ

* în limita stocului disponibil

CULORI 0,5 mm

CULORI 0,6 mm



Novatik®
METAL | SLATE HIGH COAT



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Novatik®
METAL | SLATE FROST



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, **novatik.ro**

Fișă tehnică Novatik METAL SLATE – RO_V3 | Martie 2025