

FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik | METAL

WOOD

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu noul profil Novatik METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare. Fiecare modul Novatik METAL WOOD este realizat printr-o tehnologie modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrilei de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.



OȚEL
voestalpine




Novatik | METAL
WOOD MAT

Novatik | METAL
WOOD HIGH COAT

Novatik | METAL
WOOD FROST

LUNGIME TOTALĂ	1 375 MM	1 375 MM	1 375 MM
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 295 MM	1 295 MM	1 295 MM
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 MM	370 MM	370 MM
NUMĂR MODULE / MP	2,09 MODULE	2,09 MODULE	2,09 MODULE
PANTĂ ACOPERIȘ	MIN. 16°	MIN. 16°	MIN. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 MM	0,51 MM	0,50 MM
GREUTATE / MP	4,76 KG/MP	4,76 KG/MP	4,76 KG/MP
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ANI	20 ANI	20 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ANI	40 ANI	40 ANI
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik
METAL | WOOD MAT



15

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | WOOD HIGH COAT



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | WOOD FROST



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro